

Xylazel FullColour

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Pintura multisuperficies en spray.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Interior – Exterior. - Multisuperficies. - Acabado muy uniforme. - Certificado A+.
Campos de aplicación	Para realizar trabajos de bricolaje y decoración en diversos objetos y superficies.
Colores	Satinado: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9005), Marfil (RAL 9013), Gris Claro (RAL 7035), Antracita (RAL 7016), Marrón Chocolate (RAL 8017), Gris Topo (RAL 1019), Verde (RAL 6005), Amarillo (RAL 1021), Naranja (RAL 2008), Rojo (RAL 3001), Azul (RAL 5010). Mate: Blanco (RAL 9010) y Negro (RAL 9005). Brillante: Blanco (RAL 9010) y Negro (RAL 9005).
Envases	Spray de 400ml.

2.- Datos técnicos

Datos	Seco al tacto: 15 minutos. Secado total 30 minutos. Rendimiento: 2 m ² /400 ml.
--------------	---

3.- Modo de empleo

Preparación	La superficie debe estar limpia, seca y totalmente libre de grasa y óxido. Si fuese necesario, aplicar Xylazel FullColor Imprimación spray.
Modo de empleo	Agitar el spray durante 2 minutos antes de utilizarlo. Mantener el spray en posición vertical. Pulverizar en capas finas cruzadas a una distancia de 20 a 25 cm. Agitar regularmente durante la aplicación. Aplicar una segunda capa en los siguientes 15 minutos a una temperatura de unos 20°C o una vez completamente seca. Utilizar en un lugar seco, ventilado y protegido del viento. Hacer siempre una aplicación de prueba en una zona no visible. Temperatura recomendada de aplicación entre 10°C y 25°C.
Limpieza de útiles	Acetona. Después del uso, invierte el aerosol y pulveriza durante 2-3 segundos para limpiar la boquilla de pulverización.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Consultar el etiquetado y la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.
--------------------------------------	--

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte

 Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
 36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro

 Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
 Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste

 C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante

 C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
 Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com


 Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte

Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro

Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste

C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante

C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240